



試験成績報告書

依頼者名 : 日本絵具クレヨン工業 協同組合 殿

住 所 : 東京都台東区柳橋2-20-16

厚生労働省 食品衛生法に基づく登録検査機関
一般財団法人 日本文化用品安全試験所
東京事業所 化学分析センター
〒130-8611 東京都墨田区東駒形4丁目22番4号
電話 : 03-3829-2515(代) FAX : 03-3829-2549

平成 26 年 3 月 4 日 にご依頼のありました試料の試験結果を、以下にご報告申し上げます。

試 料 名	水彩絵具 (株)サクラクレパス 絵具[きみどり、みどり、藍]
試 験 項 目	欧州規格 重金属試験(準用試験)
試 験 実 施 日	平成 26 年 3 月 14 日

1. 試験方法

玩具の安全に関する欧州規格 (EN71 Part3:1994) を準用

2. 試験結果

(単位 : mg / kg)

項 目	規 格 値	試 験 結 果
溶解性 アンチモン	60 以下	5 未満
溶解性 ひ 素	25 以下	3 未満
溶解性 バリウム	1000 以下	50 未満
溶解性 カドミウム	75 以下	5 未満
溶解性 ク ロ ム	60 以下	5 未満
溶解性 鉛	90 以下	5 未満
溶解性 水 銀	60 以下	5 未満
溶解性 セ レ ン	500 以下	50 未満

※ 印の試験結果は補正後の値である。

備考 [依頼者の希望により、混合で試験実施。]

承認



担当者





試験成績報告書

依頼者名 : 日本絵具クレヨン工業 協同組合 殿

住 所 : 東京都台東区柳橋2-20-16

厚生労働省 食品衛生法に基づく登録検査機関
一般財団法人 日本文化用品安全試験所
東京事業所 化学分析センター
〒130-8611 東京都墨田区東駒形4丁目22番4号
電話 : 03-3829-2515(代) FAX : 03-3829-2549

平成 26 年 3 月 4 日にご依頼のありました試料の試験結果を、以下にご報告申し上げます。

試料名	水彩絵具 ぺんてる(株) 絵具[きみどり、ペリジアン、藍]
試験項目	欧州規格 重金属試験(準用試験)
試験実施日	平成 26 年 3 月 14 日

1. 試験方法

玩具の安全に関する欧州規格 (EN71 Part3:1994) を準用

2. 試験結果

(単位 : mg / kg)

項目	規格値	試験結果
溶解性 アンチモン	60 以下	5 未満
溶解性 ひ素	25 以下	3 未満
溶解性 バリウム	1000 以下	59
溶解性 カドミウム	75 以下	5 未満
溶解性 クロム	60 以下	5 未満
溶解性 鉛	90 以下	5 未満
溶解性 水銀	60 以下	5 未満
溶解性 セレン	500 以下	50 未満

※ 印の試験結果は補正後の値である。

備考	[依頼者の希望により、混合で試験実施。]	承認		担当者	
----	----------------------	----	--	-----	--

* 本成績書の内容を広告物その他に掲載する場合は、予め本財団理事長の了承を受けて下さい。
* 本成績書の一部分だけ複製して使用しないようお願いします。 * 本成績書は提出された試料について試験・検査したものです。



試験成績報告書

依頼者名 : 日本絵具クレヨン工業 協同組合 殿
住 所 : 東京都台東区柳橋2-20-16

厚生労働省 食品衛生法に基づく登録検査機関
一般財団法人 日本文化用品安全試験所
東京事業所 化学分析センター
〒130-8611 東京都墨田区東駒形4丁目22番4号
電話 : 03-3829-2515(代) FAX : 03-3829-2549

平成 26年 3月 4日 にご依頼のありました試料の試験結果を、以下にご報告申し上げます。

試 料 名	水彩絵具 楸ブンチョウ 絵具[きみどり、みどり、みず]
試 験 項 目	欧州規格 重金属試験(準用試験)
試 験 実 施 日	平成 26年 3月 14日

1. 試験方法

玩具の安全に関する欧州規格(EN71 Part3:1994)を準用

2. 試験結果

(単位 : mg / kg)

項 目	規 格 値	試 験 結 果
溶解性 アンチモン	60 以下	5 未満
溶解性 ひ 素	25 以下	3 未満
溶解性 バリウム	1000 以下	50 未満
溶解性 カドミウム	75 以下	5 未満
溶解性 ク ロ ム	60 以下	5 未満
溶解性 鉛	90 以下	5 未満
溶解性 水 銀	60 以下	5 未満
溶解性 セ レ ン	500 以下	50 未満

※ 印の試験結果は補正後の値である。

備考	[依頼者の希望により、混合で試験実施。]	承認		担当者	
----	----------------------	----	--	-----	--

* 本成績書の内容を広告物その他に掲載する場合は、予め本財団理事長の了承を受けて下さい。
* 本成績書の一部だけ複製して使用しないようお願いします。 * 本成績書は提出された試料について試験・検査したものです。



試験成績報告書

依頼者名 : 日本絵具クレヨン工業 協同組合 殿

住 所 : 東京都台東区柳橋2-20-16

厚生労働省 食品衛生法に基づく登録検査機関
一般財団法人 日本文化用品安全試験所
東京事業所 化学分析センター
〒130-8611 東京都墨田区東駒形4丁目22番4号
電話 : 03-3829-2515(代) FAX : 03-3829-2549

平成 26 年 3 月 4 日にご依頼のありました試料の試験結果を、以下にご報告申し上げます。

試料名	水彩絵具 寺西化学工業(株) 絵具[きみどり、ビリジアン、藍]
試験項目	欧州規格 重金属試験(準用試験)
試験実施日	平成 26 年 3 月 14 日

1. 試験方法

玩具の安全に関する欧州規格 (EN71 Part3:1994) を準用

2. 試験結果

(単位 : mg / kg)

項目	規格値	試験結果
溶解性 アンチモン	60 以下	5 未満
溶解性 ひ素	25 以下	3 未満
溶解性 バリウム	1000 以下	270
溶解性 カドミウム	75 以下	5 未満
溶解性 クロム	60 以下	5 未満
溶解性 鉛	90 以下	5 未満
溶解性 水銀	60 以下	5 未満
溶解性 セレン	500 以下	50 未満

※ 印の試験結果は補正後の値である。

備考	[依頼者の希望により、混合で試験実施。]	承認		担当者	
----	----------------------	----	--	-----	--

* 本成績書の内容を広告物その他に掲載する場合は、予め本財団理事長の了承を受けて下さい。
* 本成績書の一部分だけ複製して使用しないようお願いします。 * 本成績書は提出された試料について試験・検査したものです。