




総数 1 頁 - 1 完
 試 150406111-1-C 号
 平成 28 年 2 月 12 日

試験成績報告書

依頼者名 : 日本絵具クレヨン工業 協同組合 殿

住 所 : 東京都台東区柳橋2-20-16

厚生労働省 食品衛生法に基づき登録検査機関
 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
 東京事業所 化学分析センター
 〒130-8611 東京都墨田区東駒形1丁目22番4号
 電話 : 03-3829-2515(代) FAX : 03-3829-2549



平成 28 年 2 月 2 日 にご依頼のありました試料の試験結果を、以下にご報告申し上げます。

試料名	株式会社サクラクレパス 水彩絵の具(レモンいろ、おうどいろ、しゅいろ)
試験項目	欧州規格 重金属試験
試験実施日	平成 28 年 2 月 10 日

1. 試験方法

玩具の安全に関する欧州規格 (EN71 Part3:1994)

2. 試験結果

(単位 : mg / kg)

項目	規格値	試験結果
溶解性 アンチモン	60 以下	5 未満
溶解性 ひ素	25 以下	5 未満
溶解性 バリウム	1000 以下	50 未満
溶解性 カドミウム	75 以下	5 未満
溶解性 クロム	60 以下	5 未満
溶解性 鉛	90 以下	5 未満
溶解性 水銀	60 以下	5 未満
溶解性 セレン	500 以下	50 未満

※ 印の試験結果は補正後の値である。

備考 [依頼者の希望により、混合で試験実施。]

承認



担当者



* 本成績書の内容を広告物その他に掲載する場合は、予め本財団理事長の了承を受けて下さい。
 * 本成績書の一部だけ複製して使用しないようお願いします。 * 本成績書は提出された試料について試験・検査したものです。




試験成績報告書

依頼者名 : 日本絵具クレヨン工業 協同組合 殿

住 所 : 東京都台東区柳橋2-20-16

厚生労働省 食品衛生法に基づく登録検査機関
 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
 東京事業所 化学分析センター
 〒130-8611 東京都墨田区東駒形1丁目22番4号
 電話 : 03-3829-2515(代) FAX : 03-3829-2549



平成 28年 2月 2日 にご依頼のありました試料の試験結果を、以下にご報告申し上げます。

試料名	ぺんてる株式会社 水彩絵の具(レモンいろ、おうどいろ、しゅいろ)
試験項目	欧州規格 重金属試験
試験実施日	平成 28年 2月 10日

1. 試験方法

玩具の安全に関する欧州規格 (EN71 Part3:1994)

2. 試験結果

(単位 : mg / kg)

項目	規格値	試験結果
溶解性 アンチモン	60 以下	5 未満
溶解性 ひ素	25 以下	5 未満
溶解性 バリウム	1000 以下	88
溶解性 カドミウム	75 以下	5 未満
溶解性 クロム	60 以下	5 未満
溶解性 鉛	90 以下	5 未満
溶解性 水銀	60 以下	5 未満
溶解性 セレン	500 以下	50 未満

※ 印の試験結果は補正後の値である。

備考	[依頼者の希望により、混合で試験実施。]	承認		担当者	
----	----------------------	----	--	-----	--

* 本成績書の内容を広告物その他に掲載する場合は、予め本財団理事長の了承を受けて下さい。
 * 本成績書の一部だけ複製して使用しないようお願いします。 * 本成績書は提出された試料について試験・検査したものです。




試験成績報告書

依頼者名 : 日本絵具クレヨン工業 協同組合 殿

住 所 : 東京都台東区柳橋2-20-16

厚生労働省 食品衛生法に基づく登録検査機関
 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
 東京事業所 化学分析センター
 〒130-8611 東京都墨田区東駒形1丁目22番4号
 電話 : 03-3829-2515(代) FAX : 03-3829-2549



平成 28年 2月 2日 にご依頼のありました試料の試験結果を、以下にご報告申し上げます。

試 料 名	株式会社ブンチョウ 水彩絵の具(うすだいだいいろ、だいだいいろ、ももいろ)
試 験 項 目	欧州規格 重金属試験
試 験 実 施 日	平成 28年 2月 10日

1. 試験方法

玩具の安全に関する欧州規格 (EN71 Part3:1994)

2. 試験結果

(単位 : mg / kg)

項 目	規 格 値	試 験 結 果
溶解性 アンチモン	60 以下	5 未満
溶解性 ひ 素	25 以下	5 未満
溶解性 バリウム	1000 以下	50 未満
溶解性 カドミウム	75 以下	5 未満
溶解性 ク ロ ム	60 以下	5 未満
溶解性 鉛	90 以下	5 未満
溶解性 水 銀	60 以下	5 未満
溶解性 セ レ ン	500 以下	50 未満

※ 印の試験結果は補正後の値である。

備考 [依頼者の希望により、混合で試験実施。]

承認



担当者




* 本成績書の内容を広告物その他に掲載する場合は、予め本財団理事長の了承を受けて下さい。
 * 本成績書の一部だけ複製して使用しないようお願いします。 * 本成績書は提出された試料について試験・検査したものです。



試験成績報告書

依頼者名 : 日本絵具クレヨン工業 協同組合 殿

住 所 : 東京都台東区柳橋2-20-16



厚生労働省 食品衛生法に基づき登録検査機関
一般財団法人 日本文化用品安全試験所
東京事業所 化学分析センター
〒130-8611 東京都墨田区東駒形4丁目22番4号
電話 : 03-3829-2515(代) FAX : 03-3829-2549

平成 28 年 2 月 2 日 にご依頼のありました試料の試験結果を、以下にご報告申し上げます。

試 料 名	寺西化学工業株式会社 水彩絵の具(レモンいろ、おうどいろ、しゅいろ)
試 験 項 目	欧州規格 重金属試験
試 験 実 施 日	平成 28 年 2 月 10 日

1. 試験方法

玩具の安全に関する欧州規格 (EN71 Part3:1994)

2. 試験結果

(単 位 : mg / kg)

項 目	規 格 値	試 験 結 果
溶解性 アンチモン	60 以下	5 未満
溶解性 ひ 素	25 以下	5 未満
溶解性 バリウム	1000 以下	110
溶解性 カドミウム	75 以下	5 未満
溶解性 ク ロ ム	60 以下	5 未満
溶解性 鉛	90 以下	5 未満
溶解性 水 銀	60 以下	5 未満
溶解性 セ レ ン	500 以下	50 未満

※ 印の試験結果は補正後の値である。

備考 [依頼者の希望により、混合で試験実施。]

承認



担当者



* 本成績書の内容を広告物その他に掲載する場合は、予め本財団理事長の了承を受けて下さい。
* 本成績書の一部だけ複製して使用しないようお願いします。 * 本成績書は提出された試料について試験・検査したものです。